Aqua-Pur HP

Barniz al agua eco-compatible para el tratamiento de parquet, idóneo para el GreenBuilding. Monocomponente, con reducido contenido de disolventes, respeta el medio ambiente y la salud de los usuarios.

Aqua-Pur HP desarrolla altísimos niveles de protección ante el desgaste y la abrasión de los suelos de madera, nunca antes conseguidos, que se conjugan con la practicidad de uso de una tecnología monocomponente.

GREENBUILDING RATING®

SISTEMA DE MEDIDA CERTIFICADO POR EL ENTE DE CERTIFICACIÓN SGS

VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Tecnología HP - alta protección y elevada resistencia al desgaste y a la abrasión
- Conforme a la Directiva 2004/42/CE

CAMPOS DE APLICACIÓN

Destinos de uso
Acabado de alta protección y elevada resistencia al desgaste y a la abrasión de:
- pavimentos de madera tradicionales
- pavimentos de madera prelijados
- pavimentos de madera a reparar
- pavimentos de bambú

Suelos de madera interiores en ambientes de uso civil. Suelos de madera interiores en ambientes de uso comercial sujetos a tránsito medio

No utilizar
En exteriores; sobre pavimentos de madera expuestos a prolongado o constante contacto con agua. No se aconseja su uso para el acabado de suelos de madera expuestos a tránsito peatonal intenso (oficinas públicas, locales destinados a espectáculos públicos, centros comerciales, etc.).

MODO DE EMPLEO

Preparación de los soportes
Lijar el parquet para obtener una superficie lisa, limpia y exenta de aceite, grasa, cera, silicona o pinturas viejas. Aplicar Aqua-Pur Flex (según las indicaciones de la correspondiente ficha técnica) para sellar las fisuras y las irregularidades y/o para uniformar la superficie y homogeneizar la absorción. Tras ≈ 1-2 horas, pulir con Durasoft System (Duragrip 120) o con disco de malla abrasiva Carboplus Sic 120. Aspirar cuidadosamente el polvo del pulido y eliminar los posibles residuos con paño antiestático Pulex. La humedad de la madera debe estar comprendida entre el 9 y el 11%. En caso de suelos de madera de roble, suelos radiantes, pavimentos a reparar, madera seca y/o alta temperatura ambiental, aplicar siempre Aqua-Pur Basic.

Preparación
Producto listo para usar. Agitar antes de usar, insertar el tapón filtrante y verter en el cubo oportuno. Quitar el tapón filtrante antes de cerrar el bidón. Diluir al 5-10% con agua limpia o con Aqua-Pur Retard si fuera necesario y mezclar de nuevo. Dejar reposar durante 5 minutos antes de proceder a la aplicación.

Aplicación
Aplicar Aqua-Pur HP con Roller Plus en dos o tres manos de ≈ 80-100 ml/m² por mano, en función del acabado al tacto deseado.
Aplicación en tres manos - acabado al tacto Efecto Clásico: aplicar Aqua-Pur HP o Aqua-Pur Basic según lo prescrito; tras ≈ 10 – 12 horas pulir con Durasoft System (Duragrip 220) o con disco de malla abrasiva Carboplus SIC 220; aspirar con cuidado el polvo del pulido, eliminar los posibles residuos con paño antiestático Pulex y aplicar Aqua-Pur HP.
Aplicación en tres manos - acabado al tacto Efecto Seda: aplicar Aqua-Pur HP o Aqua-Pur Basic cuando sea prescrito; en cuanto el pavimento sea transitable y en cualquier caso nunca pasadas 3 horas, aplicar la segunda mano de Aqua-Pur HP. Pasadas ≈ 12 horas pulir con Durasoft System (Duragrip 220) o con disco de malla abrasiva Carboplus SIC 220, aspirar con cuidado todo el polvo del pulido, eliminar los posibles residuos con el paño antiestático Pulex y aplicar Aqua-Pur HP.

Limpieza
La limpieza de residuos de Aqua-Pur HP de las herramientas se realiza con agua antes del endurecimiento del producto.

* ÉMISSION DANS L'AIR INTÉRIEUR Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Aqua-Pur HP Code: SLC112 2019/07-ES/EXPORT ES

KERAKOLL
The GreenBuilding Company

OTRAS INDICACIONES

Antes de usar, ambientar el producto a la temperatura de los locales.
Utilizar recipientes y herramientas limpias.
El bidón, una vez abierto, debe ser usado en el menor tiempo posible.
para un acabado homogéneo, aplicar espesores uniformes y respetar las cantidades aconsejadas.
Aplicar siempre Aqua-Pur Flex antes de proceder a la aplicación de Aqua-Pur HP
En caso de maderas particularmente absorbentes podría ser necesario, para obtener un acabado uniforme, realizar una aplicación en tres manos independientemente del acabado al tacto deseado.
Mantenimiento del Parquet: los pavimentos de madera barnizados deben ser periódicamente tratados. Para la limpieza usar el detergente neutro SuperSoap. Para el mantenimiento periódico y extraordinario usar Refresher o Care Pro en función de las condiciones de uso.

ESPECIFICACIÓN DE PROYECTO

El acabado de alta protección, de elevada resistencia al desgaste y a la abrasión del pavimento de madera se realizará con barniz al agua eco-compatible monocomponente con Tecnología HP-High Protection, conforme a la Directiva 2004/42/CE, GreenBuilding Rating® 4, tipo Aqua-Pur HP de Kerakoll Spa, aplicado con rodillo en dos o tres manos de ≈ 80-100 ml/m² por mano.

DATOS TÉCNICOS SEGÚN NORMA DE CALIDAD KERAKOLL

Aspecto	gel translúcido amarillo-marfil
Envase	bidones 5 ℓ
Conservación	≈ 12 meses en el envase original
Advertencias	proteger de las heladas, evitar insolación directa y fuentes de calor
Temperaturas límite de aplicación	de +5 °C a +30 °C
Grado de brillo	satinado ≈ 55 gloss
	mate ≈ 30 gloss
Tiempo de secado al polvo	≈ 30 min.
Tiempo de espera:	
- para la aplicación	≈ 10 – 12 h
- para tráfico ligero	≈ 36 h
- para tráfico normal/intenso	≈ 7 – 10 días
Rendimiento	≈ 80 – 100 ml/m² por mano

Toma de datos a +23 °C de temperatura, 50% H.R. y sin ventilación. Pueden variar en función de las condiciones específicas de la obra: temperatura, vantilación y absorción del soporte.

ADVERTENCIAS

- Producto para uso profesional
- atenerse a las posibles normas y disposiciones nacionales
- comprobar la compatibilidad (color, contenido de aceites, resinas u otras sustancias) con maderas no conocidas
- eliminar completamente todos los residuos de tratamientos anteriores para obtener un acabado uniforme
- comprobar siempre la temperatura ambiental y la humedad de la madera
- proteger del sol directo y de las corrientes de aire durante las primeras 3 horas
- no utilizar lotes de producto diferentes en el mismo espacio o en espacios adyacentes
- en caso necesario solicitar la ficha de seguridad
- para todo aquello no contemplado consultar con el Kerakoll Worldwide Global Service +34 964 255 400

Aqua-Pur HP Code: SLC112 2019/07-ES/EXPORT ES

Os dados relativos ao Rating são referidos no GreenBuilding Rating® Manual 2012. La presente información está actualizada en julio de 2019 (ref. GBR Data Report - 07.19); se precisa que la misma puede estar sujeta a integraciones y/o variaciones en el tiempo por parte de KERAKOLL SpA. Para las posibles actualizaciones consultar la web ww.kerakoll.com. KERAKOLL SpA responde de la validez, actualidad y actualizacion de su propia información solo en el caso de que se obtenga directamente de su web. La ficha técnica ha sido redactada en base a nuestros mejores conocimientos técnicos y prácticos. Sin embargo, no siendo posible intervenir en las condiciones de las obras ni en la ejecución de estas, dichas informaciones representan indicaciones de carácter general que no comprometen en modo alguno a nuestra Compañía. Se aconseja una prueba preventiva para verificar la idoneidad del producto para el uso previsto.

Kerakoll Quality System
ISO 9001 CERTIFIED IT10/0326

KERAKOLL
The GreenBuilding Company

KERAKOLL IBÉRICA S.A.
Carretera de Alcora, km 10,450 - 12006
Castellón de la Plana - España
Tel +34 964 25 15 00 - Fax +34 964 24 11 00
info@kerakoll.es - www.kerakoll.com